

FICHA TÉCNICA



Revestimento Compósito

Cux Castellation

Morada: Travessa da Rua do Vale do Rosal, 112, 3040-011, Coimbra-Portugal

E-mail: info@manuwood.com / **Website:** www.manuwood.com

Especificações Técnicas

Declaração	Requerimentos	Resultado
Densidade / Density / Densité		1460 Kg/m3
Inchamento e absorção de água / Swelling and Water Absorption / Gonflement et Absorption d'ea	Absorção (média) / Absorption (Absorção (média) / Absorption (mean) / Absorption (moyenne)	-
	Espessura / thickness / épaisseur	1,96%
	Largura / width / largeur	n/a
	Comprimento / length / longueur	n/a
	Absorção (individual) / Absorption (individual) / Absorption (individuelles) - MAX	-
	Espessura / thickness / épaisseur	2,59%
	Largura / width / largeur	n/a
	Comprimento / length / longueur	n/a
	Media Absorção / Mean Absorption / Absorption Moyenne - w/w	1,87%
	Maximo individual / Individual Maximum / Maximum Individuelle - w/w	3,85%



Especificações Técnicas

Declaração	Requerimentos	Resultado
Imersão em Água Quente / Boiling Test / Essai Bouillante	Média / Mean / Moyenne - w/w	1,42%
Composição / Composition / Composition	Declaração / Declaration / Déclaratio n	40% / 60% Madeira / Wood / Bois 40% / 60% Polimero / Polimer / Polymère 10% Outros / Others / Autres
Vicat	Declaração / Declaration / Déclaration	85,2°C
HDT	Declaração / Declaration / Déclaration	74°C
Marcação / Mark / Mark	Declaração / Declaration / Déclaration	EN15534-5 PVC W 50 UC3